

Technisches Merkblatt

KUNOS – Arbeitsplattenöl Nr. 243

N entspricht **LIVOS neutral** für **Allergiker, Geruchs -und Chemikaliensensible**

Ohne Orangenöl

Gültig ab Charge # 21281 (neue Qualität)

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für Massivhölzer, z.B. Küchenarbeitsplatten, Eßtische und Fensterbänke sowie Multiplex. Für Furniere, gebeiztes Holz und Schrankinnenteile nicht geeignet.
Eigenschaften	Terpenfrei. Betont die Struktur der Holzmaserung. Nach einem Auftrag matte Oberfläche, nach 2. und 3. Auftrag seidengänzende. Speichel- und schweißecht nach DIN 53 160. Für Spielzeug nach DIN EN 71, Teil 3 geeignet.
Volldeklaration	Isoaliphate, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Ricinenöl-Naturharz-Ester, Holzöl, Leinöl, Naturharzglycerinester, mikronisiertes Wachs, Kieselsäure, dehydrierter Aminosucker und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Mn, Zr).
Farbtöne	002 Farblos
Verdünnung	Zum Streichen verarbeitungsfertig eingestellt.
Verarbeitung	Durch Streichen, mit Spritzpistole, Exzentschleifer und grauem Filzpad sowie nichtfusselndem Baumwolltuch, bei Temperaturen über 16°C.
Verbrauch	Ist durch Probeauftrag zu ermitteln. <ol style="list-style-type: none"> 1. Auftrag: 45 ml/m², d.h. 1 l reicht für ca. 22 m² 2. Auftrag: 11 ml/m², d.h. 1 l reicht für ca. 90 m². 3. Auftrag: 4 ml/m², d.h. 1 l reicht für ca. 250 m²
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS -Verdünnung Nr. 222 oder LEVO - Pinselreiniger Nr. 997.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte. Erstanstrich 6 - 12 Stunden, weitere Anstriche 24 Stunden. Endhärte erreicht nach 4 Wochen.
Dichte	ca. 0,91 g/ml.
Hinweise	<p>Nach Verarbeitung für ausreichend Lüftung sorgen. Mit KUNOS-Arbeitsplattenöl Nr. 243 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes.</p> <p>Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.</p> <p>S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.</p>
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,1l; 0,25l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Anbruchgebände in kleine Gebände umfüllen, um Luftüberstand zu minimieren.

Verarbeitungshinweise

KUNOS - Arbeitsplattenöl Nr. 243

Holz	<p>Vorbereitung: Holz soll trocken (Holzfeuchte unter 12 %), fest, saugfähig, harz- und staubfrei sein. Vorschleif stufenweise gemäß der Abstufung der Schleifpapier - Körnung bis 240er Korn, Ausnahme Eiche 180er Korn. Alternativ: Vorschleif bis 120er Korn und Zwischenschleif nach dem 1. Auftrag mit 320er Korn.</p> <p>Verarbeitung: Gut aufrühren. In Anbruchgebänden eventuell vorhandene Haut vor Anwendung entfernen, Probeauftrag! Je nach Anforderung Saugfähigkeit und Holzart 1-3 Aufträge durch Streichen, mit Spritzpistole, Exzenterschleifer und grauem Filzpad oder nichtfusselndem Baumwolltuch. 20 Minuten nach jedem Auftrag polieren.</p>
Reinigung und Pflege	<p>Mit TRENA Neutralreiniger im Wischwasser nebelfeucht aber nicht nass wischen. Nachpflege mit KUNOS-Arbeitsplattenöl Nr. 243, wenn die Holzoberfläche matt aussieht.</p>

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.