



## Arbeitsplattenöl



**Anwendungsbereich:** Im Innenbereich, für Massivhölzer, z.B. Küchenarbeitsplatten, Eßtische und Fensterbänke sowie Multiplex. Nicht geeignet für feinfaserig verleimte Holzwerkstoffe sowie Schrankinnenteile.

**Eigenschaften:** Transparent, seiden glänzend, bei Mehrfachauftrag wasserbeständig nach DIN 66 861, Teil 1, offenporig. Nach 2.-3. Auftrag Oberflächenfilm. Lebensmittelrecht. Speichel- und schweißecht nach DIN EN 71, Teil 3 und somit für Spielzeug zugelassen.

**Vorbereitung:** Das zu bearbeitende Holz muss trocken (Holzfeuchte unter 12%), sauber, staub- und harzfrei sowie fein geschliffen sein. Altanstriche und Wachsreste beeinträchtigen das Ergebnis, sie sind gründlich zu entfernen. Auf gerbsäure- oder farbstoffhaltigen Hölzern sind Probeanstriche empfehlenswert.

**Verarbeitung:** Vor Gebrauch gut schüteln, dann Probeauftrag. Durch Streichen, Spachteln mit lösemittelbeständigem Kunststoff- oder Gummispachtel, Spritzen, Tauchen oder Ballenauftrag bei Temperaturen über 15°C. 2-3 Aufträge bis zur Filmbildung. Ca. 25 Minuten nach jedem Auftrag Überstand abnehmen und anschließend mit beigefarbenem Pad einmassieren. Trocknungszeit mindestens 16 Stunden nach erstem, mindestens 24 Stunden nach zweitem Auftrag. Nachpolieren mit weißem Pad am nächsten Tag erzeugt seidig glänzende Oberfläche.

**Verbrauch:** Abhängig von der Saugfähigkeit und dem Schliff der zu behandelnden Oberfläche reicht 1 Liter bei 3 Aufträgen für ca. 8-15 qm. Bei stark saugendem Holz auch mehr Verbrauch.

**Volleklärung:** Naturölverkochungen, Leinöl kalt gepresst, Sonnenblumenöl, Isoaliphate, Carnaubawachs, Blei- und Kobaltfreie Trockenstoffe (Mn), Kieselsäure, Terpenfrei!

**Lagerung:** Das Material ist bei +20°C in ungeöffneten Originalgebinden mehrere Jahre lagerfähig. Angebrochene Gebinde stets wieder gut verschließen und Ausgießer und Deckel gründlich vom Öl befreien, eventuelle Haut vor Weiterverwendung entfernen. Vor jeder Verwendung sorgfältig aufrühren. Reste in kleinere, luftdichte Gefäße umfüllen.

**Reinigung und Entsorgung:** Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit ÖKODEAL-ROYAL-Verdünnung reinigen. Leere Dosen und durchgetrocknete Farbreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, ansonsten gemäß den örtlichen Vorschriften.

**Gebindegrößen:** 0,25 l; 0,75 l; 2,5 l

**Farbton:** Farblos.

**Pflegeempfehlung:** Wir empfehlen hier ausschließlich die Pflegeprodukte von ÖKODEAL-ROYAL. Keine alkalischen Reiniger benutzen! Diese zersetzen das Öl und laugen das Holz langsam aus. Auch von Mikrofasertüchern ist dringend abzuraten, da eingewebte Schleifmittel die Oberflächen angreifen und zerstören können.

**Hinweise für den Anwender:** Das Produkt kann sich bei Luftzutritt verfärben und es kann zu kurzfristiger Geruchsbildung durch Oxidation kommen, was die Wirksamkeit und das Ergebnis nicht beeinträchtigt.

### Sicherheitshinweise:

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 62: Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen.

Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

**Mit Leinölprodukten benetzte, nicht durchgetrocknete Tücher, Papiere, Pads, Schwämme, Schleifstäube etc. nach Gebrauch wässern, ansonsten besteht Gefahr von Selbstentzündung. VbF A III**

Produktkategorie nach (2004/42/IIA): f. Der VOC-Gehalt dieses Produktes beträgt 450g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 700g/l.

**Allgemeines:** Die Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag.

Wir bitten, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Dieses Merkblatt unterliegt unserer ständigen Überarbeitung, mit der Herausgabe verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Eine stets aktuelle Version finden Sie auf unserer Internetseite: [www.oekodeal-shop.de](http://www.oekodeal-shop.de)

Stand: Juni 2014